

Technische Daten	
GEOTEXTIL gemäß RVS 08.97.03	
Produktname:	Drefon RVS 1850
Produktbeschreibung:	mechanisch verfestigtes Trenn- und Verstärkungsgeotextil aus hochwertiger PP Primärspinnfaser
Zugelassen nach RVS 08.97.03 (Tab.2) für Schüttmat. RK od. KK dmax < 63 mm	U3 / LKL V

Eigenschaften (Prüfnorm)			
Stempeldurchdruckkraft (EN ISO 12 236)		N	2100
Toleranz [-]		N	150
Höchstzugkraft	Produktionsrichtung	kN/m	12
(EN ISO 10319)	Querrichtung	kN/m	13
	Diagonalrichtung	kN/m	12
Toleranz MD/ CMD/ DMD [-]		kN/m	0,7/ 1,2/ 0,9
Höchstzugkraftdehnung (MD+ CMD + DMD) / 3 (EN ISO 10 319)		%	≥ 56
Pyramidendruckkraft statisch (RVS 8S. 01.2)		N	600
Pyramidendruckkraft dynamisch (RVS 8S. 01.2)		N	400
Lochriss im Kegelfallversuch (EN ISO 13433)		mm	18
Toleranz [+]		mm	2,5
Wasserdurchlässigkeit normal (EN ISO 11 058) K_v		(m/s).10 ⁻³	2,6
Permittivität		s ⁻¹	1,4
Charakteristische Öffnungsweite O₉₀ (EN ISO 12956)		µm	85 +/-25
Chemische Beständigkeit ¹⁾ (EN ISO 10 319)		%	< 30
UV Beständigkeit ¹⁾ (EN ISO 10 319)		%	< 40
Lieferform	Rollenbreiten	m	2,2/ 3,3/ 6,6
	Rollenlänge	m	170
	Flächen	m ²	374/ 561/ 1122
Ladepazität je LKW (ca.)		m ²	56 950

U1 / U2 / U3 = Untergrundarten; LKL V und I - IV = Lastklassen; KK = Kantkorn, RK = Rundkorn

MD = Produktionsrichtung, CMD = Querrichtung, DMD = Diagonalrichtung;

¹⁾ Änderung der Höchstzugkraft gem. Beständigkeitsprüfungen RVS 08.97.03 / Pkt. 4.3

Die Angaben sind Mittelwerte, die üblichen Schwankungen unterliegen können. Die möglichen Toleranzen entsprechen einem 95% Vertrauensbereich. Das Recht auf Änderung ohne Ankündigung ist vorbehalten.